



DURIBETON *Velatura*

pittura per esterni, adatta a colorare e proteggere il calcestruzzo a vista

| | | |
|-----------------|---|--|
| Descrizione | Pittura composta di: leganti acrilici in emulsione acquosa, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti. peso specifico pH diluyente | 1,03-1,05 8-9 acqua |
| Caratteristiche | lavabilità permeabilità al vapore emissioni all'interno dei locali | molto elevata modesta classificazione ambientale A |
| Sicurezza | non è richiesto alcun etichettaggio specifico | |
| Conservazione | 1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C | |
| Supporti | Duribeton <i>Velatura</i> si applica sul calcestruzzo a vista o su altri supporti a legante cementizio di cui si voglia mantenere l'aspetto materico. Per l'applicazione è necessario che la presa del cemento sia terminata e che i supporti siano solidi ed omogenei in durezza e assorbimento. Prima dell'applicazione pulire perfettamente il fondo. Considerare che Tintaforte <i>Velatura</i> è semitrasparente ed eventuali macchie od irregolarità del supporto resterebbero visibili. | |
| Norme di posa | L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete. | |
| Applicazione | La pittura è pronta all'uso, ma può essere diluita secondo necessità. La diluizione ne riduce il potere colorante e coprente. Per ottenere una buona protezione sono consigliabili due passate di pittura; considerando che ogni passata aumenta l'intensità del colore e la copertura. Per valutare l'effetto finale fare delle prove su cantiere. Applicare a pennello, rullo o pistola. Intervallo tra due passate Fuori acqua | 10-12 ore 24 ore |
| Resa | 6-8 m ² /lt/passata secondo supporto | |

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023