



## MARMODURITE

### *intonaco murale a base di graniglie di marmi naturali*

Descrizione	Pasta semidensa, pronta all'uso, composta di: leganti acrilici in emulsione acquosa, graniglie di marmo a granulometria controllata, additivi, battericidi, idrorepellenti.	
peso specifico	2,00-2,04	
pH	8-9	
diluente		acqua
Colori	Sono apparenti i marmi nei loro colori naturali.	
Caratteristiche	<p>test di invecchiamento artificiale (10 cicli 24 h. immers. acqua/caldo + 80°C; 10 cicli 24 h. immers. acqua/freddo - 10°C)</p> <p>adesione a secco (strappo) 0,98 MPa</p> <p>adesione a secco su fondo alcalino (strappo) 0,57 MPa</p> <p>spellamento a secco 12,9 N su 1 cm di banda</p> <p>spellamento dopo 2 h. immers. in acqua 3,3 N su 1 cm di banda</p> <p>spellamento dopo invecchiamento acqua/caldo 14,3 N su 1 cm di banda</p> <p>spellamento dopo invecchiamento acqua/freddo 14,0 N su 1 cm di banda</p> <p>vescicamento dopo invecchiamento assente</p> <p>(12 giorni a + 38°C, 24 h. a + 50°C, 24 h. a + 80°C)</p> <p>permeabilità al vapor d'acqua a +38°C 45-54 gr/m<sup>2</sup> in 24 h.</p> <p>Marmodurite forma un rivestimento continuo, protettivo e decorativo, dello spessore di alcuni millimetri. Resiste alle atmosfere saline ed industriali, all'acqua, ad urti ed abrasioni. Segue le normali dilatazioni termiche dei fondi</p>	
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	<p>Si applica all'esterno ed all'interno, su intonaci cementizi nuovi, cemento armato, pannelli prefabbricati, gesso, legno, vecchie finizioni (pitture e intonaci) ben conservati e aderenti al supporto. Questi supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti.</p> <p>I prefabbricati non devono recare traccia di disarmanti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto.</p> <p>Non si applica su fondi soggetti a risalita di umidità</p>	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto. Non utilizzare sulla stessa facciata prodotti di partite diverse.	
Applicazione	<p>Trattare il supporto con una mano di Fixaquartz <i>grana media</i>, preferibilmente tintato in un colore adatto al colore del rivestimento successivo. Rimescolare energicamente il materiale sino a che assuma un aspetto schiumoso, stenderne uno strato con spatola inox; lisciarlo in modo che sia uniformemente distribuito e, quando inizia a rapprendersi, lisciarlo ancora accuratamente con la spatola, mantenuta pulita ed umida. materiale inizia a rapprendersi, finirlo in superficie con la spatola pulita ed umida.</p> <p>lavorabilità: da 30' a 3 ore</p> <p>fuori acqua da 2 a 6 ore</p> <p>stagionatura completa da 2 a 3 settimane</p> <p>I tempi indicati variano sensibilmente secondo le condizioni climatiche e l'assorbimento del fondo.</p>	
Tipi	grana fine grana media	grana max. 1,2 mm. grana max. 1,8 mm.
		3,0-3,5 kg/m <sup>2</sup> 4,5-5,5 kg/m <sup>2</sup>

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023