



## SILOXAN

*pittura silossanica per esterni, disponibile in più granulometrie*

Descrizione	Pittura composta di: resine silossaniche ed acriliche in emulsione acquosa, inerti silicei, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti.	
	peso specifico	1,56-1,60
	PH	8-9
	diluyente	acqua
Caratteristiche	lavabilità	elevata
	permeabilità al vapore	elevata
	emissioni all'interno dei locali	classificazione ambientale A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	<p>Si applica all'esterno ed all'interno, su intonaci, cemento armato, pannelli prefabbricati, gesso, legno, pitture all'acqua e vecchi intonaci ben conservati e aderenti.</p> <p>Tutti i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti. I prefabbricati non devono recare traccia di disarmanti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto.</p> <p>Non applicare su fondi verniciati, trattati con idrorepellenti superficiali o soggetti a risalita di umidità.</p>	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.	
Applicazione	Applicare in due mani a pennello, rullo o pistola. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.	
	Diluizione	
	prima mano	10-15 %
	seconda mano	5-10 %
	Intervallo tra due passate	10-12 ore
	Fuori acqua	24 ore
Rese	pittura liscia	9-10 m <sup>2</sup> /lt/passata
	pittura grana fine	7,5-8,5 m <sup>2</sup> /lt/passata
	pittura grana media	6,5-7,5 m <sup>2</sup> /lt/passata
	pittura n.ro 5	5-6 m <sup>2</sup> /lt/passata

*La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023*