



TEKTON *Satinata*

smalto murale per finiture interne di pregio

Descrizione	Pittura composta di: resine acriliche in emulsione acquosa, inerti, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti. peso specifico PH diluente	1,27-1,31 8-9 acqua
Caratteristiche	aspetto lavabilità permeabilità al vapore emissioni all'interno dei locali Tekton <i>Satinata</i> , come anche Tekton <i>Vellutata</i> e Tekton <i>Opaca</i> , è disponibile nei 160 colori di tendenza della cartella Tekton, messa a punto espressamente per queste pitture.	satinato molto elevata media classificazione ambientale A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica su intonaci, pannelli prefabbricati, gesso, legno, pitture all'acqua e vecchi intonaci ben conservati e aderenti. Tutti i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto. Non applicare su fondi verniciati, trattati con idrorepellenti superficiali o soggetti a risalita di umidità.	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.	
Applicazione	Applicare in due mani a pennello, rullo o pistola. Diluizione : Intervallo tra due passate	15% 5-10% 10-12 ore
Resa	in 2 passate su fondo mediamente assorbente	7-8 m ² /lt

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023