



VEGA

pittura acrilico-silossanica per interni

Descrizione	Pittura composta di: resine acriliche e silossaniche in emulsione acquosa, inerti, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti.						
	peso specifico		1,62-1,64				
	PH		8-9				
	diluyente		acqua				
Caratteristiche	aspetto		opaco				
	lavabilità		buona				
	permeabilità al vapore		buona				
	emissioni all'interno dei locali		classificazione ambientale A				
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico						
Conservazione	1 anno negli imballi originali se magazzinato tra +5°C e +40°C						
Supporti	<p>Si applica su intonaci, pannelli prefabbricati, gesso, legno, pitture all'acqua e vecchi intonaci ben conservati e aderenti.</p> <p>Tutti i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto.</p> <p>Non applicare su fondi verniciati, trattati con idrorepellenti superficiali o soggetti a risalita di umidità.</p>						
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.						
Applicazione	<p>Applicare in due mani a pennello, rullo o pistola.</p> <p>Diluizione :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">prima mano</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td>seconda mano</td> <td style="text-align: right;">5-10%</td> </tr> </table> <p>Intervallo tra due passate</p>			prima mano	25%	seconda mano	5-10%
prima mano	25%						
seconda mano	5-10%						
Resa	7-8 m ² /lt su 2 passate						

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023