



## SIRIUS

### smalto murale per interni

Descrizione	Pittura composta di: resine acriliche in emulsione acquosa, inerti, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti.		
	peso specifico		1,27-1,31
	PH		8-9
	diluyente		acqua
Caratteristiche	aspetto	satinato quasi lucido	
	lavabilità	molto elevata	
	permeabilità al vapore	media	
	emissioni all'interno dei locali	classificazione ambientale A	
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico		
Conservazione	1 anno negli imballi originali se magazzinato tra +5°C e +40°C		
Supporti	Si applica su intonaci, pannelli prefabbricati, gesso, legno, pitture all'acqua e vecchi intonaci ben conservati e aderenti. Tutti i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto. Non applicare su fondi verniciati, trattati con idrorepellenti superficiali o soggetti a risalita di umidità.		
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.		
Applicazione	Applicare in due mani a pennello, rullo o pistola.		
	Diluizione :	prima mano	15%
		seconda mano	5-10%
	Intervallo tra due passate		10-12 ore
Resa			7-8 m <sup>2</sup> /lt su 2 passate

*La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023*