



DURIFLOR mortiers à 2 composants *mortiers plasto-ciment, disponibles en plusieurs grains*

Description	<p>Les mortiers sont fournis en 2 composants, pâte et poudre, à mélanger lors de leur utilisation. La pâte est composée de : résines en solution aqueuse, granulats, colorants, additifs La poudre est un mélange de liants hydrauliques, de régulateurs de prise et d'additifs.</p> <p> 1,75-1,80 poids spécifique du mélange 8-9 pH de la pâte 11,5-12,5 pH du mélange eau diluant du mélange eau solvant de lavage </p>										
Sécurité	<p>La pâte ne nécessite pas d'étiquetage ; poudre est soumise à étiquetage en raison de son alcalinité. Le mélange est très alcalin : protéger les yeux et la peau lors de la manipulation et de l'utilisation.</p>										
Stockage	1 an dans l'emballage d'origine si stocké entre +5°C et +40°C										
Supports	Supports minéraux à base de ciment, peu rugueux, sains, secs et homogènes en termes de dureté et d'absorption. Passer une couche de Duriwat dilué à 50% sur le support ciment et entre les couches de mortiers.										
Règles de pose	<p>Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux provenant de lots différents sur un même mur.</p>										
Application	<p>Mélangez lentement la pâte en ajoutant progressivement la poudre. Faites attention à ne pas laisser de grumeaux. Une fois complètement mélangé, mélangez à nouveau le mortier, plus rapidement, pendant quelques minutes. Si nécessaire, diluez le mélange avec 10 % d'eau maximum. N'ajoutez pas plus d'eau pendant l'application. Appliquer à la spatule en lissant bien la surface. Le lendemain, poncez le mortier durci, dépoussiérez-le et appliquez une couche de Duriwat dilué à 50 %. Après environ 30 minutes, appliquez le Mortier suivant, le Bouche-pores ou le Vernis</p> <p> 30 à 60 minutes, selon les conditions environnementales temps ouvert moyen 24 h. survernissabilité </p>										
Consommation	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mortier Grain Gros</td> <td style="width: 40%;">avec toile 3,40-3,60 kg/m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sans toile 1,95-2,05 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Mortier Grain Moyen</td> <td>0,90-1,10 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Mortier Grain Fin</td> <td>0,50-0,60 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Stuc</td> <td>0,15-0,20 kg/m²</td> </tr> </table>	Mortier Grain Gros	avec toile 3,40-3,60 kg/m ²		sans toile 1,95-2,05 kg/m ²	Mortier Grain Moyen	0,90-1,10 kg/m ²	Mortier Grain Fin	0,50-0,60 kg/m ²	Stuc	0,15-0,20 kg/m ²
Mortier Grain Gros	avec toile 3,40-3,60 kg/m ²										
	sans toile 1,95-2,05 kg/m ²										
Mortier Grain Moyen	0,90-1,10 kg/m ²										
Mortier Grain Fin	0,50-0,60 kg/m ²										
Stuc	0,15-0,20 kg/m ²										

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023