



EFFET BÉTON

revêtement pour murs et plans de travail, disponible en plusieurs grains

Descrizione	Enduit en pâte, prêt à l'emploi, composé de : liants en émulsion aqueuse, granulats siliceux, terres colorantes, additifs, bactéricides, hydrofuges	
	poids spécifique	1,96-2,00
	pH	8-9
	diluant	eau
	Effet Béton est un revêtement continu mince (1 à 3 mm d'épaisseur), résistant et imperméable, pour les murs, les parois de la douche, les plans de cuisine, les tables, les portes, etc. Il n'est pas adapté aux zones piétonnes. Il est disponible en :	
	Grain gros	1,2 mm
	Grain moyen	0,6 mm
	Grain fin	0,3 mm
	Stuc	50 microns
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	Il est applicable sur enduits ciment, anciennes peintures, plâtre, gypse, pierre, marbre, céramique, métal. Les supports doivent être plats, solides et cohérents. Les préfabriqués ne doivent pas contenir de traces d'agents de décoffrage. Les surfaces anciennes ou friables doivent être nettoyées et consolidées. Traitez au préalable avec des fixateurs bloquants mdf, bois et plâtre. Consolidez les supports minéraux poreux et / ou légèrement farineux avec Durisave. Dégraissez avec de l'acétone les céramiques et traitez le fer avec de l'antirouille Eviter les supports cassants, souples ou sujets aux remontées d'humidité.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur	
Couche de base	Si le support est irrégulier, a des joints, ou présente un risque de microfissures, le Grain Gros est appliqué en fonction de couche de base. Sinon, le Grain Moyen est appliqué directement. Sur supports avec joints (panneaux, carrelages, etc.) ou avec risque de fissures, le Mortier Grain Gros est renforcé avec une toile de verre 3,40-3,60 kg/m ² Il est appliqué sans toile pour lisser les autres supports irréguliers 1,95-2,05 kg/m ² Attention : lors de la pose de la toile, faites-la chevaucher de 10 cm au niveau des joints.	
Finition	Sur la couche de base, poncée et dépoussiérée, appliquer Duriwat dilué à 50%. Sur les autres supports (enduits, peintures adhésives, etc.), appliquer une couche de Fixaquarz Grain Moyen 0,9-1,1kg/m ² Après séchage, appliquer Effet Béton Grain Moyen à la lisseuse. 0,9-1,1kg/m ² Après 24 heures, poncer avec du papier de verre 60, dépoussiérer et appliquer le Duriwat, dilué au 50%. Dès qu'il sèche, appliquer Effet Béton Grain Fin 0,5-0,6kg/m ² Le jour suivant, si vous souhaitez laisser le Grain Fin en finition, passez au vernis. Si vous souhaitez une surface fermée, poncer avec du papier de verre 80, dépoussiérer et appliquer le Duriwat, dilué au 50%. Dès qu'il sèche, appliquer le Stuc 0,15-0,20 kg/m ²	
Vernis	Poncer le Grain Fin ou le Stuc avec du papier de verre 80, dépoussiérer et passer le Duriwat, dilué au 50%. Après quelques heures, appliquer Duriflor Bouche Pores rendement 10 m ² /lt. Lorsqu'il est sec au toucher, appliquer une couche de Duriflor Vernis rendement 20 m ² /lt. Le lendemain, poncer légèrement le vernis durci avec du papier de verre 220 et passer la dernière couche de Duriflor Vernis rendement 20 m ² /lt Pendant la pose et le séchage de Bouche Pores et Vernis, protégez les pièces de l'humidité, de la poussière et des insectes.	

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023

durite srl · 34, via savigliano · 12037 saluzzo · italia · tel +.39.0175.45571 · www.durite.it · info@durite.it