DURIFLOR *Vernis PUS*

Vernis polyuréthane bi-composant au solvant

Description	Vernis bi-composant solvanté à base de résine polyuréthane et polyisocyanate aliphatique.	
	poids volumique	1,01-1,05
	pH	8-9
	diluant	diluant polyuréthane
Caractéristiques	Le Vernis PUS est adapté à la protection de marbre, pierre, béton, etc. Il est disponible en versions brillante, satinée et mate.	
Sécurité	Les composants du matériau présentent des risques. Lors de la manipulation et de l'utilisation, suivez les avertissements figurant sur l'emballage.	
Stockage	1 an dans son emballage d'origine si stocké entre +5°C et +40°C	
Support	Tous les supports doivent être cohérents, sains et propres et ne doivent pas être soumis à des remontées d'humidité. Rendre rugueux les supports moins absorbants. Dans le système Duriflor, le Vernis PUS est appliquée en deux couches sur le Vernis Bouche Pores lorsqu'il est sec au toucher, mais pas complètement durci. Si c'est le cas, rendre la surface rugueuse avant d'appliquer.	
Règles de pose	Appliquer entre +10°C et +30°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excéssif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage	
Pose sur Duriflor	Agiter les deux composants avant de les mélanger et ajouter le durcisseur à la résine en mélangeant à basse vitesse. Une fois l'ajout terminé, mélanger plus rapidement pendant quelques minutes. De règle le vernis est appliqué tel quel. Si necéssaire , diluer, avec 10% maximum de diluant, après avoir mélangé les composants. Appliquer en plusieurs couches, selon les besoins, au pinceau, au rouleau ou au pistolet; bien étaler le vernis, en prenant soin de ne pas créer des films épais. Temps ouvert de 1 à 2 h. à + 25 °C avec humidité relative de 50 % Temps pour repeindre de 12 h. et 24 h. après séchage à + 25 °C avec humidité relative a + 50% après 24 h. ou si le vernis a durci, rendre la surface rugueuse avant d'appliquer Nettoyage des outils diluant polyuréthane	
Rendement	2 passes sur Bouche Pores	10 m2/lt
Usage	avec séchage à + 25°C	praticable avec précaution après 3 jours durci profondément après 3-5 jours

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023.1