

MARMO ANTICO

stuc décoratif à la chaux à effet tadlaq

Description	Pâte à base de chaux douce éteinte, charges fines, colorants minéraux, adjuvants. additifs organiques poids volumique pH diluant	< 5% 1,50-1,54 12-13 eau
Caractéristiques	classement AFNOR NFT 36-005 classement environnemental résistance à la diffusion de vapeur μ	famille I – classe 10b1 A+ < 10
Note	Les matériaux à base de chaux n'émettent pas de polluants environnementaux, sont très perméables à la vapeur et n'altèrent pas l'équilibre hygrométrique des murs anciens. Ils sont ininflammables et ne craignent ni les micro-organismes ni les moisissures. Ils absorbent l'eau en cas de pluie, mais ne sont pas endommagés par celle-ci et sèchent rapidement par évaporation par beau temps. Toutefois, si, à l'extérieur exposé aux intempéries ou à une forte pollution environnementale, ou dans les intérieurs soumis à un trafic intense, on souhaite éviter que la surface ne soit mouillée ou sale, des protections peuvent être appliquées qui n'altèrent pas ni la perméabilité à la vapeur ni l'aspect de la finition. Peuvent être utilisés à cet effet Protexan, agent d'imprégnation hydrofuge, ou Calceprotect, agent d'imprégnation hydrofuge et oléofuge.	
Sécurité	Contient de l'hydroxyde de calcium, comportant un risque de lésions oculaires graves. Lors de la manipulation et de l'utilisation, suivez les instructions sur l'emballage.	
Stockage	1 an dans l'emballage d'origine si stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	En règle générale, Marmo Antico s'applique sur une couche de Marmorino Grain Fin parfaitement lissé. Pour l'application de Marmorino Grain Fin, voir la fiche Marmorino Classic Il est également possible d'appliquer Marmo Antico sur une couche de primaire Fixaquarz. Pour cela il faut que le support sous-jacent soit parfaitement plan et lisse. Considérez quand même que, dans ce cas, plusieurs passes seront nécessaires.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux provenant de lots différents sur un même mur. Ne pas appliquer de matériau frais sur un matériau trop sec, mais appliquer une nouvelle couche lorsque la précédente est semi-sèche. Humidifiez légèrement avant application le support sec.	
Application	Humidifiez légèrement le Marmorino Grain Fin et étalez Marmo Antico tel quel, avec une spatule en inox, en couches minces. Appliquer au moins deux couches, à fresco, en nivelant bien. Lorsque la dernière couche commence à durcir, lissez-la parfaitement avec la spatule en inox gardée humide et propre. Si le matériau est trop sec, humidifiez-le légèrement avant de le lisser. Sur le Fixaquarz, qu'il n'est pas nécessaire de humidifier au préalable; procédez à l'application comme indiqué ci-dessus, en tenant compte du fait qu'au moins trois couches seront nécessaires	
Séchage	Le durcissement des chaux ne commence qu'après évaporation de l'excès d'eau, et peut donc être lent par temps froid et humide. Dans ce cas, il peut se produire un blanchiment superficiel, qui peut être éliminé par des lavages acides et qui a de toute façon tendance à disparaître avec le temps, mais qui peut être désagréable. Pour éviter un tel blanchiment, il est possible de traiter la surface sèche (généralement après 48 heures) avec Protexan. Le durcissement du matériau est de toute façon lent et inhomogène, de sorte que la surface, au début, peut paraître plus marbrée qu'elle ne le sera une fois complètement durcie.	
Consommation	0,2-0,3 kg/m ² /passe	

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023