



DURIFLOR *mortiers à 3 composants* *mortiers epoxy-ciment, disponibles en plusieurs grains*

Description	Les mortiers sont fournis en 3 composants : résine époxy à l'eau en 2 composants et poudre, à mélanger au moment de l'utilisation. La poudre est un mélange de granulats, de liants hydrauliques, de régulateurs de prise et d'additifs. densité du mélange 1,95-2,0 pH du mélange 11,5-12,5 diluant du mélange eau solvant de lavage eau	
Sécurité	Les composants du matériau présentent des risques. Lors de la manipulation et de l'utilisation, suivez les avertissements figurant sur l'emballage.	
Stockage	1 an dans son emballage d'origine si stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	Supports minéraux à base de ciment, peu rugueux, sains, secs et homogènes en termes de dureté et d'absorption. Passer une couche de Duriwat dilué à 50% sur le support ciment et entre les couches de mortiers.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux provenant de lots différents sur un même mur.	
Application	Mélangez lentement les deux composants de la résine époxy, puis ajoutez la poudre en remuant constamment. Attention à ne pas laisser de grumeaux. Une fois terminé, mélangez à nouveau le mortier, plus rapidement, pendant quelques minutes. Si nécessaire, diluez le mélange avec 10 % d'eau maximum. N'ajoutez pas plus d'eau pendant l'application. Appliquer à la spatule en lissant bien la surface. Le lendemain, poncez le mortier durci, dépoussiérez-le et appliquez une couche de Duriwat dilué à 50 %. Après environ 30 minutes, appliquez le Mortier suivant, le Bouche-pores ou le Vernis temps ouvert moyen de 15 à 30 minutes, selon les conditions environnementales survernissabilité 24 h.	
Consommation	Mortier Grain Gros	avec toile 3,40-3,60 kg/m ² sans toile 1,95-2,05 kg/m ²
	Mortier Grain Moyen	1,10-1,30 kg/m ²
	Mortier Grain Fin	0,50-0,60 kg/m ²
	Stuc	0,15-0,20 kg/m ²

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023