



SILOXAN

peinture au siloxane pour façades en plusieurs grains

Description	Peinture composée de: résines siloxanes et acryliques en émulsion aqueuse, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges.		
	densité		1,56-1,60
	pH		8-9
	diluant		eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005 famille I classe 7.b2 émissions dans l'air intérieur A Peinture hydrofuge, très perméable à la vapeur d'eau. S'applique à l'extérieur et à l'intérieur. Utilisable pour travaux neufs et de rénovation. lavabilité haute perméabilité à la vapeur haute		
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique		
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C		
Supports	Siloxan s'applique, à l'extérieur et à l'intérieur Les supports doivent être propres, lisses et secs. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles. Ne pas appliquer sur supports traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité		
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.		
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection. Ne pas utiliser seaux de lots différents sur une même paroi. dilution 1.ère couche ajouter 10-15 % d'eau 2.ème couche ajouter 5-10 % d'eau recouvrable 10-12 heures séchage complet 24 heures		
Rendement	grain fin	rendement	7,5-8,5 m ² /lt/passe
	grain moyen	rendement	6,5-7,5 m ² /lt/passe
	grain n.ro 5	rendement	5-6 m ² /lt/passe

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023