



TEKTON *Satinée*

laque à l'eau, satinée tendue

Description	Peinture composée de: résine acrylique en emulsion aqueuse, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges. densité pH diluant	1,27-1,31 8-9 eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005 émissions dans l'air intérieur aspect lavabilité	famille I classe 7.b2 A satiné lessivable
Couleurs	Tekton satinée, comme les autres peintures de la gamme Tekton, est disponible en 160 couleurs tendances du nuancier Tekton	
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	S'applique sur enduits, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support, plâtre, bois. Les supports doivent être propres, lisses et secs. Plâtre et bois doivent être traités avec un fixateur apte Pour un résultat parfait il est conseillé de rendre le support parfaitement lisse et de passer, avant d'appliquer la peinture, une couche de Duriwat dilué à 50% Ne pas appliquer sur supports vernis, traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.	
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection. Pour un résultat de haute qualité appliquer la peinture de manière traditionnelle, c'est-à-dire étaler soigneusement la peinture avec un rouleau à laquer et lisser avec du papier 1000 entre les passes dilution recouvrable	1.ère couche ajouter 15% d'eau 2.ème couche ajouter 5-10% d'eau 10-12 heures
Rendement	7-8 m2/lit sur 2 passes	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023