



## SILOFIX

*primaire au siloxane, en plusieurs grains*

Description	Pâte composée de: resine siloxane en émulsion, émulsions acryliques, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges.	
	densité	1,53-1,57
	pH	8-9
	diluant	eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005	famille I classe 7b2
	émissions dans l'air intérieur	A
	diffusion de vapeur $\mu$	< 15
	Silofix est conseillé pour supports où il est nécessaire de maintenir une perméabilité à la vapeur très élevée	
	Il convient comme sous couche pour tous les revêtements et peintures à l'eau, y compris ceux à la chaux, au silicate et au ciment.	
Coloration	Le produit se teinte à la machine. Il est conseillé de colorer Silofix dans une couleur similaire à celle de la finition prévue	
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	Fixaquarz s'applique, à l'extérieur et à l'intérieur, sur béton, enduit ou mortier de ciment, panneaux fibro-ciment, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support. Les supports doivent être propres, lisses et secs. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles, plâtre et bois doivent être traités avec un fixateur apte. Ne pas appliquer sur supports vernis, traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage	
Application	Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection.	
	dilution	ajouter 15-20% d'eau
	recouvrable	8-10 heures
	nettoyage des outils	eau
Types	grain fin	rendement 7,5-8,5 m <sup>2</sup> /lt/passe
	grain moyen	rendement 6,5-7,5 m <sup>2</sup> /lt/passe
	grain n.ro 5	rendement 5-6 m <sup>2</sup> /lt/passe
	gros n.ro 7	rendement 4-5 m <sup>2</sup> /lt/passe

*Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023*